



TECHNICKÝ LIST

KEIM STUCASOL®-FONDO

1. POPIS PRODUKTU

Plněný základní silikátový nátěr v odstínu odpovídajícím vrchní omítce s adhezním povrchem. Pojivo: sol-silikát.

2. OBLAST POUŽITÍ

Zabraňuje prosvítání podkladu a zlepšuje strukturní zpracovatelnost KEIM Stucasolu, zejména na nově zhotovené jádrové omítce či na lepidle s perlínkou zateplovacího systému ETICS.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- regulace nasákavosti
- podpora adheze
- strukturuje hladké povrchy
- difuzně otevřený
- vysoce propustný pro vodní páru

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,6 - 1,8 g/cm³
- Organický podíl: < 5 %

KLASIFIKACE:

- Ekvivalentní difuzní tloušťka
vzduchové vrstvy (hodnota sd): ≤ 0,01 m
- Zkušební norma tloušťka vzduchové
vrstvy ekvivalentní difúzi: DIN EN ISO 7783

BAREVNÝ ODSTÍN:

Bílá a odstíny pouze s čistě minerálními světlostálými pigmenty. KEIM Stucasol-Fondo lze tónovat podle všech běžných vzorníků. Před aplikací vždy zkontrolujte správnost odstínu. Na jedné ploše používejte vždy pouze barevné odstíny z jedné namíchané šarže.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a zbavený zbytků, které snižují přilnavost.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí musí být ≥ 5 °C. Nezpracovávejte na prudkém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Během zpracování i po něm chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

KEIM Stucasol-Fondo se musí před zpracováním důkladně promíchat.

TECHNICKÝ LIST – KEIM STUCASOL®-FONDO

SPOTŘEBA:

cca 0,25 kg/m² jako základní nátěr.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

Podle potřeby lze ředit produktem ≤ 10 % KEIM Soldalit-Fixativ. Nanášejte štětkou nebo válečkem.

DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 6 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
18	kg	32	kbelík

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v suchu v chladu bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 12

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE


Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/g): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 2 g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.