



TECHNICKÝ LIST

KEIM ECOTEC

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Ecotec je bezrozpúšťadlový hydrofobizačný koncentrát na báze silikónovej mikroemulzie.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Ecotec sa používa po zmiešaní s vodou (v pomere 1:9) ako ekologická, bezrozpúšťadlová, bezfarebná hydrofobizácia na hydrofilné nátery ako {=ATTRVAL.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- ekologicky nezávadný
- dobrá penetrácia
- žiadna zmena odtieňa
- vynikajúca penetrácia na vlhkých povrchoch
- vysoko vodoodpudivý
- vysoko priepustný pre vodnú paru
- odolný voči zásadám
- vodou riediteľný
- bez rozpúšťadiel
- slabý zápach

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Účinná látka: silikónová mikroemulzná báza

KLASIFIKÁCIA:

- Koeficient absorpcie vody w: $< 0,05 \text{ kg}/(\text{m}^2\sqrt{\text{h}})$

FAREBNÝ ODS TIEN:

bezfarebný

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý a savý; v prípade potreby sa musí vopred očistiť.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť $\geq 5 \text{ }^\circ\text{C}$. Nespracovávajúte na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

SPOTREBA:

cca $0,02\text{--}0,08 \text{ L}/\text{m}^2$ ako základný náter.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

TECHNICKÝ LIST – KEIM ECOTEC

SPRACOVANIE:

KEIM Ecotec sa zmieša s vodou v pomere 1:9 (1 diel koncentráту + 9 dielov vody). Túto hotovú zmes použiť počas 24 hodín. Na ošetrovanie hotovou zmesou musí mať podklad otvorené póry, byť čistý a bez vlhkých škvŕn. Ošetrované plochy sa sýto zmáčajú zhora nadol, beztlakovým zaplavením alebo štetkou. Predchádzajúce nátery možno obvykle ošetriť po 3 dňoch.

DOBA SCHNUTIA:

Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	druh obalu
1	L	fľaša

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
9 mesiacov	v chlade obal uchovávať tesne uzavretý chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 07 02 16 *

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezavazujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.



KEIMFARBEN S.R.O.

Videňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz