



TECHNICKÝ LIST

KEIM LIGNOSIL®-SCUDO

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Lignosil-Scudo je bezfarebný špeciálny náter v systéme KEIM Lignosil pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Vďaka špeciálnemu zloženiu KEIM Lignosil-Scudo zabráňuje prerážaniu škvŕn z látok obsiahnutých v dreve.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Lignosil-Scudo sa používa ako bezfarebná izolačná medzivrstva medzi prvým a druhým farebným náterom v systéme KEIM Lignosil. KEIM Lignosil-Scudo med musí zásadne prepracovať farebnými produktmi KEIM Lignosil! Zladené zloženie zaisťuje optimálne spojenie s farebnými produktmi KEIM Lignosil. V interiéri je možné KEIM Lignosil-Scudo prípadne použiť ako základný náter.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- bezpečný izolačný účinok
- vynikajúca adhézia
- vodnatý
- slabý zápach

FAREBNÝ ODTIEN:

bezfarebný

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, suchý (vlhkosť dreva pod 18 % podľa vestníka BFS č. 18), čistý a zbavený všetkých voľných častí, prachu, oleja a iných separačných látok. Hobľované smrekovcové drevo je potrebné pred ošetrením obrúsiť.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť ≥ 8 °C. Nespracovávajúte na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

SPOTREBA:

cca 0,1 L/m² na jeden náter.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

KEIM Lignosil-Scudo sa používa hlavne ako vnútorný aj vonkajší medzináter štetcom alebo valčekom. Spracovanie pomocou airless zariadenia je možné. KEIM Lignosil-Scudo sa aplikuje neriedený a po zaschnutí sa vždy musí pretrieť niektorou farbou KEIM Lignosil ako vrchným náterom. Dodržte dobu schnutia!

DOBA SCHNUTIA:

Povrch suchý najskôr po 0,5 hodine (pri 23 ° C a 50% rel.v.). Prepracovať je možné najskôr po 12 hodinách (pri 23 ° C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

TECHNICKÝ LIST – KEIM LIGNOSIL®-SCUDO

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
5	L	96	plechové vedierko

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 12

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/d): 130 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 3 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezavazujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.



KEIMFARBEN S.R.O.

Videňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz