



TECHNICKÝ LIST

KEIM MALGRUNDMASSE

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Malgrundmasse je kvalitná suchá maltová zmes s pravým carrarským mramorom. KEIM Malgrundmasse slúži ako nosič maľby pre umelecké farby KEIM Künstlerfarben.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Malgrundmasse sa používa ako podklad pre následné maľby farbami KEIM Künstlerfarben. KEIM Malgrundmasse možné nanášať na vápenocementové omietky s minimálnou pevnosťou v tlaku 5 N/mm².

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- prispôsobený silikátovým farbám Keim
- minerálna

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Najväčšie zrnó: 1,0 mm

FAREBNÝ ODS TIEN:

biely

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť rovný, suchý, nosný, dostatočne savý a zbavený zvyškov znižujúcich príľnavosť a nesmie byť príliš savý.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť ≥ 5 °C. Nespracovávajúte na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

PRÍPRAVA MATERIÁLU / MIEŠANIE A DOPRAVA:

SPOTREBA:

cca 7 kg/m²

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Spodnú omietku vopred navlhčíte. KEIM Malgrundmasse rozmiešajte s čistou vodou a nanášajte lyžicou. Po prvom porovnaní lát úhľadne utiahnite a zatrite hladítkom. Hrúbka vrstvy by mala byť asi 4 mm. Dva dni po spracovaní privlhčíte. 1 – 2 dni pred maľbou natrite produktom KEIM Fluat-10 zriedeným 1:3 a umyte vodou.

NÁSLEDNÉ OŠETRENIE:

Dva dni po spracovaní znovu navlhčíte. 1 až 2 dni pred maľbou natrite prípravkom KEIM Fluat-10 zriedeným 1:3 a umyte vodou.

TECHNICKÝ LIST – KEIM MALGRUNDMASSE

TECHNOLOGICKÁ PRESTÁVKA:

Pred maľbou dodržujte čakaciu dobu / schnutie aspoň 14 dní

ČISTENIE NÁRADIA:

Nástroje, stroje a miešacie zariadenia ihneď po použití očistite vodou. Po vytvrdnutí je možné iba mechanické odstránenie.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
25	kg	30	vrece

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v suchu

7. LIKVIDÁCIA

Odpadový kľúč: 17 01 01

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezavazujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.



KEIMFARBEN S.R.O.

Viedeňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz